



COLORS

by IVAS

MATERIA ROMANA

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Nazwa

MATERIA ROMANA

Opis produktu

tynek dekoracyjny zawierający szpachle wapienną, drobinki marmuru oraz inne dodatki. Poprawnie zastosowany pozwala osiągnąć wygląd skał wapiennych, efekt („Roman travertine”)

Klasyfikacja UNI 8681

Jedno komponentowa, schnąca w procesie chemiczno - fizycznym, grubo - warstwowa farba wykończeniowa, rozpuszczalna w wodzie, o matowym wykończeniu.

Zastosowanie

Wewnętrzne / zewnętrzne

Zalecane podłoże

Tynki (w stanie surowym oraz wykończonym), tynki wapienne oraz farby.

CHARAKTERYSTYKA

Wygląd/Skład

Stan fizyczny: pasta

Typ spoiwa: cement

Charakterystyka wymiarów

Waga całkowita: 1680 +/- 50 g/litr

Wygląd: matowy

Grubość warstwy: 0,4 – 0,6 mm

Dostępna kolorystyka

Biały

APLIKACJA

Warunki nakładania

Temperatura otoczenia: min +5 C max + 40 C

Wilgotność: max 80%

Nie zaleca się aplikacji w bardzo słoneczne oraz wietrzne dni.

Potrzebne narzędzia

Paca ze stali nierdzewnej (Pollock Trowel), Paca Mondrian

Przygotowanie podłoża

Podłoża murowane:

Podłoża muszą być dokładnie przygotowane poprzez ręczne wyszczotkowanie oraz/lub przez dokładne umycie myjką ciśnieniową w zależności od ilości i rodzaju zabrudzenia powierzchni. Starą farbę należy usunąć. Zaleca się także, usunąć znaczne niedoskonałości za pomocą wypełniającej masy szpachlowej Metro Stuc. Najpierw należy nałożyć jedną warstwę masy wiążącej na bazie wody Metro Fix. Upewnij się, że nowa warstwa wyschła przed następną aplikacją.

Rozcieńczanie:

Gotowy do użytku, można dodać odrobinę wody aby otrzymać odpowiednią konsystencję

Aplikacja

Nałóż warstwę MATERIA ROMANA (2-4 mm) za pomocą pacy ze stali nierdzewnej Pollock Trowel, bezpośrednio po nałożeniu należy wytworzyć zamierzony ziarnisty efekt za pomocą pacy Modrian Pad. Gdy powierzchnia zaczyna wysychać należy wygładzić najbardziej widoczne nierówności za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Zanim wyschnie całkowicie, wygładź powierzchnię czystą pacą ze stali nierdzewnej, aby uzyskać gładką powierzchnię. W celu uzyskania jak najlepszej tekstury ziarnistego podłoża nałóż 2 mm powłokę Materia Romana. Aby wytworzyć rowki charakterystyczne dla trawertynu, przetrzyj powierzchnię zarówno w pionie jak i w poziomie, ostro zakończonym narzędziem (takim jak śrubokręt). Po całkowitym wyschnięciu odczekaj przynajmniej 24 godziny zanim nałożysz wykończenie Materia Romana Finitura.

Czas schnięcia w temp. 23C

24 godziny

Grubość suchej powłoki:

3-5 mm

Wydajność

0,4 – 0,6 m²/kg (jedna warstwa)

Rekomendowana ilość na m²: 1.8-2.2 kg (każda warstwa)

Wydajność z opakowania (25kg): ok. 10-12 m²

Krycie farbą

Kompatybilny z produktami na bazie wody.

Uwagi:

Rekomendujemy używać tej samej partii produktu na ciągłej powierzchni, w przeciwnym razie mogą wystąpić niewielkie różnice w finalnym efekcie.

PRZECHOWYWANIE

Pojemności

25 kg – 5 kg

Przechowywanie

Od +5 C do +30 C.

Producent gwarantuje, iż produkt nie zmieni swoich właściwości w przeciągu roku, jeśli był on przechowywany w oryginalnym opakowaniu, w suchym i osłoniętym miejscu.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5C.

BEZPIECZEŃSTWO

Klasyfikacja zagrożeń

Wymagane są naklejki dotyczące ryzyka według:

Dekretu ustawodawczego (DL) 52 z dnia 03.02.1997 poprawionym przez DL 90 z dnia 25.02.1998; Dekretu Ministerstwa Zdrowia(DMS) z dnia 04.04.1997, DMS 28.04.1997; DL 285 z dnia 16. 07.1998, Dyrektywy UE1999/45/EC z dnia 31.05.1999; DMS z dnia 07.07.1999, 10.04.2000, 26.01.2001 oraz 11.04.2001, DMS z dnia 11.04.2001, Dyrektywy UE 2001/58/EC, 2001/59/EC, 2001/60/EC oraz kolejnych poprawek.

Ostrzeżenia dla użytkownika

Patrz karta bezpieczeństwa

Zapach

Bezzapachowy

Identyfikacja typów odpadów

Postępować zgodnie z decyzją EEC -2000/532/EC poprawki:2001/118/EC, 2001/119/EC, 2001/573/EC oraz kolejnymi poprawkami.

Opakowanie plastikowe

może być sklasyfikowany (KOD: 150102) i traktowany jako odpad miejski zgodnie z regulacjami prawnymi władz lokalnych

Opakowanie metalowe

może być sklasyfikowany (kod:150104) i traktowany jako odpad miejski zgodnie z regulacjami prawnymi władz lokalnych. Jeśli w pojemniku pozostaje niezaschnięta farba odpad ten należy sklasyfikować jako(kod 080112)

Utylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi.

Informacja: Niniejsza Karta Techniczna została przygotowana według naszej najlepszej wiedzy technicznej i naukowej. Jednakże, nie jest ona wiążąca i nie przyjmujemy w związku z nią żadnej

Uwaga: Powyższa karta techniczna została przygotowana w oparciu o naszą najlepszą wiedzę techniczną i naukową. Jednak stosowanie produktu i warunki nawierzchniowe są poza kontrolą producenta.